

# Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Artikel / Article: Thermo-Loden (Reine Schurwolle) / Pure Wool

Spinnstoff / Textile	Reine Schurwolle / Pure wool
Bindung / Binding	453
Garn-Nr. / Yarn no.	Nm 4
Fadenzahl / Thread count	Kette/Warp: 80 per 10 cm   Schuss/Weft: 150 per 10 cm
Gewicht / Weight	1000 g/m <sup>2</sup>
Stücklänge / Roll length	30 m
Nutzbreite / Width	150 cm
Lichtechtheit / Lightfastness	6
Wasserechtheit / Water fastness	4 - 5
Meerwasserechtheit / Seawater fastness	5
Mech. Wäsche / Farbveränderung (Waschprüfung 1) Mechanical wash / color change (Wash examination 1)	4 - 5 Hinweis: (Farbveränderung)
Schweißechtheit (alkalisch) / Perspiration (alkaline)	4 - 5
Bügelechtheit (feucht) / Ironing fastness (wet)	4 - 5
Lösungsmittelechtheit / solvent fastness	4
pH-Wert / pH value	4.5 - 6.0
Restkrumpfung / Residual shrinkage	+1%
Martindale	20000 Touren

Wolle besitzt von **Natur aus schwer entflammbare Eigenschaften** (selbstlöschend gemäß Charakteristik des Naturmaterials).

**Pflegehinweise / Care instructions:**

