


Technisches Datenblatt

Artikel: NORDLYS Möbelstoff

Zusammensetzung / Composition: 100 % Polyester

EIGENSCHAFTEN / Property	WERT / Value	EINHEIT / Standard
Gesamtbreite / Total width	140	cm
Gewicht pro Laufmeter / Weight per linear meter	820	g/m (±4 %)
Gewicht pro Quadratmeter / Weight per square meter	585	g/m ² (±4 %)
Abriebfestigkeit (Martindale) / Abrasion resistance (UNI EN ISO 12947-2:2017)	100 000	Zyklen / rubs
Reißfestigkeit Kette / Tensile strength warp EN ISO 13934-1	900	N (Newton)
Reißfestigkeit Schuss / Tensile strength weft EN ISO 13934-1	1600	N (Newton)
Weiterreißfestigkeit Kette / Tear strength warp EN ISO 13937-3	82	N (Newton)
Weiterreißfestigkeit Schuss / Tear strength weft EN ISO 13937-3	310	N (Newton)
Pillingfestigkeit / Pilling resistance UNI EN ISO 12945-2:2021	4 / 5	
Rapport / Pattern repeat	Uni none	
Ausrüstung / Finish	Fleckschutz Stain repellent	
Brandverhalten / Fire resistance		
EN 1021-1:2004 (EUROPE) Part 1 – cigarette test	Bestanden Pass	
BS 5852 (UK) Source 0 – cigarette test Source 1 – match test (mit Flammschutzbehandlung / with treatment)	Source 0 Bestanden Pass Source 1 Bestanden pass with treatment	
CALIFORNIA TEST (USA) Bulletin 117 Section E, Part 1	Bestanden Pass	
Nahtschlupf Kette / Seam slippage - Warp on Weft UNI EN ISO 13936-2:2004	2	mm
Nahtschlupf Schuss / Seam slippage - Weft on Warp UNI EN ISO 13936-2:2004	1	mm
Farbechtheit – Licht (Blauskala)/ Color fastness - to artificial light (blue scale) UNI EN ISO 105-B02:2014	6	
Reibechtheit trocken / Rubbing dry UNI EN ISO 105-X12:2016	4 / 5	
Reibechtheit nass / Rubbing wet UNI EN ISO 105-X12:2016	4 / 5	
Waschechtheit / Colorfastness to washing UNI EN ISO 105-C06:2010	4 / 5	

Schrumpfmaß (Schrumpfung) / <i>Shrinkage</i>	Nass (<i>wet</i>) (EN ISO 6330) $\pm 1,0\%$ Trocken (<i>dry</i>) (EN ISO 3475) 0,5 %
Pflegehinweise / <i>Care instructions</i> 	Waschen pflegeleicht 40 °C. Chemische Reinigung „P“ möglich. Nicht bleichen. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. <i>Wash at 40 °C, gentle. Professional dry cleaning (P) possible. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron.</i>

Hinweis des Herstellers / Note: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen seiner Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

The manufacturer reserves the right to change the technical specifications of its products at any time and without prior notice.